

BrazeTec 

Disossidante per brasatura BrazeTec FN/E Polvere

Composizione e caratteristiche tecniche:

Composizione (% in peso)	Composti del boro, Fluoridi
Colore	Bianco
T° di lavoro (°C)	750-1000
Densità (g/cm ³)	-
Caratteristiche chimiche	Igroscopico
PH	-
Solubilità	-
Stato fisico prodotto	Polvere
Residui	-
Riferimento norma ISO 18496	FH20 A
Validità prodotto	6 mesi se stoccato nei contenitori originali ad una temperatura compresa tra i +5 C° e +30 C°

Applicazioni

Costruzioni meccaniche

Condizioni d'uso

Disossidante per brasatura forte con ottime caratteristiche di rimozione degli ossidi superficiali. Utilizzato per rame, leghe di rame, nichel, leghe di nichel, acciai.

Leghe consigliate

BrazeTec BR6, BR12, OT560, OT 506, OT510, OTSI, 1204, 503

Fonti di calore

Fiamma, induzione

Note

Adatto ad alte temperature

Le informazioni riportate nel presente documento sui nostri prodotti, attrezzature, impianti e processi si basano sulla nostra ricerca e la nostra esperienza nel campo dell'ingegneria applicata e sono da considerarsi come consigli utili. Italbras S.p.A. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni e i nostri prodotti, perciò è responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità per l'uso o l'applicazione da lui prevista. Italbras S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) a seguito dell'utilizzo di tali informazioni. Ogni garanzia sull'idoneità del prodotto e sull'utilizzo dello stesso all'interno dei processi produttivi dell'utilizzatore, devono essere preventivamente concordati, in forma scritta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al presente documento nel corso del nostro sviluppo del prodotto.

Italbras S.p.A.

Strada del Balsego, 6 – 36100 Vicenza (I)
info@italbras.it - www.italbras.it -
Tel. +39 0444.3475-00 / Fax +39 0444.3475-01